

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. NH-F-ST-2/02-CPR-25-1

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Pásky, pruhy a plechy válcované za tepla z konstrukčních nelegovaných ocelí jakostního stupně S235J0 dle EN 10025-2, číselné označení oceli 1.0114

Zamýšlené použití: Kovové konstrukce nebo ve smíšených konstrukcích kovových a betonových.

Výrobce:
NOVÁ HUŤ s.r.o.
Vratimovská 689/117
719 00 Ostrava – Kunčice
Česká republika
<http://www.novahut.cz>

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 2+

Harmonizovaná norma : EN 10025-1:2004

Oznámený subjekt:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, Praha 9 – Prosek,
č. OS 1020

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Ostravě dne 9.1.2026


Ing. Aleš Marek
Ředitel závodu 16 – Válcovny plochých výrobků

Deklarované vlastnosti					
Základí charakteristiky	Výkon				Harmonizovaná technická specifikace
Tolerance rozměrů a tvaru	Pásky, plechy, pruhy		EN 10051		EN 10025-1:2004
Mez kluzu (Re)	Jmenovitá toušťka (mm)		Hodnoty (Mpa)		
	>	≤	min		
		16	235		
Mez pevnosti (Rm)	Jmenovitá toušťka (mm)		Hodnoty (Mpa)		
	>	≤	min	max	
		100	360	510	
Tažnost**	Jmenovitá toušťka (mm)		Hodnoty (%)		
	>	≤	min. T	min. L	
	1	1,5	16	18	
	1,5	2	17	19	
	2	2,5	18	20	
	> 2,5	<3	19	21	
	≥3	≤40	24	26	
	Nárazová práce	Jmenovitá toušťka (mm)		Hodnoty (J)	
>		≤	min		
		150	27 při 0°C		
Svařitelnost CEV	Jmenovitá toušťka (mm)		Hodnoty (%)		
	>	≤	max		
		30	0,35		
Chemické složení	Jmenovitá toušťka (mm)		Hodnoty (%)		
	>	≤	max		
		16	C: 0,17	CU: 0,55	
			Mn: 1,40	N*: 0,012	
			P: 0,030		
			S: 0,030		
	* Maximální hodnoty pro dusík neplatí, jestliže obsah celkového Al je minimálně 0,020%, nebo jsou přítomny jiné vhodné prvky, které vážou N.				
** Tažnost, T – příčný směr, L – podélný směr					